

Technisches Merkblatt

Coltogum® Dichtmasse

Typ WATERSTOP - Streichbare Dichtmasse

Produktart

Gebrauchsfertige, dauerelastische Dichtmasse mit Polyesterfasern verstärkt.

Technische Daten

Elastizität:	bis 1300%
Spez. Gewicht:	+/- 1,05
Ergiebigkeit:	Trockenfilm von 600 my pro Auftrag von 1,500 l/m ² auf glattem Untergrund
Elastizität bei -10°C:	ausgezeichnet (NBN B46-201)
Dichtigkeit:	völlig wasserdicht sofort nach Auftrag
Dauerhaftigkeit:	wetterbeständig, völlig beständig gegen Mineralsäure (max. 10 % in Wasser); nicht beständig gegen Lösemittel
Temperaturbeständigkeit:	bis max. + 80 °C

Trocknung

Staubtrocken nach ca. 4 Stunden
Endtrocknung nach ca. 3 Wochen

Farbe

grau

Lieferform

Dosen 750 ml, 6 Stück pro Karton
Eimer 5 ltr, 1 Stück
Eimer 20 ltr, 1 Stück

Lieferfrist

ab Lager

Lagerzeit

bei geschlossener Dose mehrere Jahre.
Detaillierte Angaben siehe Gebinde-Etikette.

Anwendungsbereich

Mit *Coltogum® Streichbare Dichtmasse* reparieren Sie Undichtigkeiten, sobald Sie diese feststellen. Bei jedem Wetter, ob es regnet, schneit oder friert. Sogar Risse von einigen Millimetern Breite können überbrückt werden. *Coltogum® Streichbare Dichtmasse* kann auf den meisten Materialien angebracht werden: Dachpappe, Mehrschichtsysteme, Bitumen, Asphalt, Schindeln, hartes PVC, Polyester, Zink, Aluminium, Glas, Fliesen, etc. und ist somit geeignet für Dächer, Terrassen-Anschlüsse und - Uebergänge, Dachrinnen, Schornsteinanschlüsse und Rohre. Poröse Untergründe (Holz, Beton, Stein) müssen jedoch trocken sein. Für PVC-Folien, Polyesterdämmstoffe (entfernen) ist *Coltogum® Streichbare Dichtmasse* ungeeignet.

Technisches Merkblatt

Coltogum® Dichtmasse

Typ WATERSTOP - Streichbare Dichtmasse

Verarbeitung

Coltogum® Streichbare Dichtmasse ist gebrauchsfertig und darf nicht verdünnt werden. Schmutz, Staub, Schlamm, Moos und Laub, sowie sehr schlecht haftende Beschichtungen und nicht tragende Untergründe entfernen.

Stellen mit harter Bürste reinigen und mit einem Schwamm nachwischen.

Ist der Untergrund porös (z.B. Zellbeton) mit geeignetem Primer grundieren. Dann *Coltogum® streichbare Dichtmasse* sorgfältig auf die undichten Stellen streichen; bei Rissen rechtwinklig zur Rissrichtung.

Grössere Lecks zur Überbrückung mit "Coltogum® Armierungsband" abdecken.

Bei neuem Beton ist eine Isolierschicht notwendig, d.h. es muss ein unverseifbarer Einlassgrund auf Basis eines 2K- Epoxydharzes (lösemittelhaltig oder wasserverdünnbar) oder eines Chlorkautschuklack aufgebracht werden.

Artikel-Nummer

Art.Nr. 163442	Kat.Nr. 588.910	Dose	750ml
Art.Nr. 163443	Kat.Nr. 588.911	Eimer	5 l
Art.Nr. 163444	Kat.Nr. 588.912	Eimer	20 l

Kennzeichnung

Xi reizend

R-Sätze

- R 10 Entzündlich.
- R 36 Reizt die Augen.

S-Sätze

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- S 25 Berührung mit den Augen vermeiden.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort mit viel Wasser ausspülen und Arzt konsultieren.
- S 43 Folgendes zum Löschen verwenden: Löschpulver, CO₂, Alkoholschaum oder Sprühwasser.
- S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikette vorzeigen.
- S 51 Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- S 56 Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

P-Sätze

- P 99 Enthält Kobaltlinoleat (18% CO); 2-Butanonoxim.
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Technisches Merkblatt

Coltogum® Dichtmasse

Typ WATERSTOP - Streichbare Dichtmasse

Haftungsausschluss

Die vorstehenden Angaben sind nur unverbindliche Hinweise. Auf jeden Fall empfehlen wir ausreichende Eigenversuche. Eine Gewähr für den Anwendungsfall besteht nicht. Jede Haftung aus diesen Angaben wird im gesetzlich zulässigen Umfang ausgeschlossen. Die Verantwortung für die Applikation und die Einhaltung der Verarbeitungsrichtlinien liegen ausschliesslich beim Verarbeiter. Bedingt durch die technische Entwicklung können sich Änderungen am Produkt ergeben. Gültig ist jeweils die neueste Ausgabe dieser Information.