

## PUFAS MC Gerätekleister G 20 - instant

Hochwertiger, schnelllöslicher Gerätekleister aus Methylcellulose und Kunstharz.

**Anwendungsbereich:** *PUFAS MC Gerätekleister G 20 - instant* eignet sich hervorragend zum sicheren Verkleben von Vinyl-Tapeten, Struktur-Vinyl-Tapeten, Rohfasertapeten, schweren Papiertapeten, Prägetapeten, Textiltapeten u. ä. Wandbelägen. Ideal eingestellt für die Verarbeitung mit handelsüblichen Tapeziergeräten.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,55 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 5 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *PUFAS Füllspachtel innen* oder *pufamur Super-Haftspachtel* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbehandeln.

Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Isolierspray* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

**Verarbeitung:** *PUFAS MC Gerätekleister G 20 - instant* unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser (s. Tabelle) einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach 5 Minuten nochmals kräftig durchrühren.

Den Kleister mit dem Tapeziergerät oder mit der Bürste auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahn zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Gebrauchsanweisungen der Tapeziergeräte- und Tapetenhersteller beachten.

Bei schwach saugenden Untergründen und zur Erhöhung der Feuchtfestigkeit empfiehlt sich ein Zusatz von ca. 20 % *PUFAS Wandbelags- und Bordürenkleber*.

Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 750-g-Paket	750-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	30 l	250 - 300 m <sup>2</sup>
Tapeziergeräte	1 : 20	15 l	ca. 75 m <sup>2</sup>
Rohfaser	1 : 20	15 l	ca. 75 m <sup>2</sup>
schwere Tapeten, Textil-, Präge- + Vinyltapeten	1 : 20	15 l	ca. 75 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern.

**Artikel-Nr.:** 047

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 300 g  
Faltschachtel à 750 g