

# PUFAS MC Tapetenkleister instant - Normalkleister

Hochwertiger, schnelllöslicher Methylcellulosekleister

**Anwendungsbereich:** *PUFAS MC Normalkleister instant* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose
Schüttgewicht:	ca. 0,40 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in ca. 3 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbehandlung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlechte haftende Tapeten und Anstriche mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbereiten. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden.

**Verarbeitung:** *PUFAS MC Normalkleister instant* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeit weiterrühren. Nach ca. 3 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die Tapeten mit *PUFAS MC Normalkleister instant* gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen.

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	125-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 100	13	70 - 100 m <sup>2</sup>
leichte Tapeten	1 : 88	11	40 - 50 m <sup>2</sup>
normale Tapeten	1 : 76	9,5	35 - 40 m <sup>2</sup>
schwere Tapeten	1 : 60	7,5	20 - 35 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Artikel-Nr.:** 04

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 125 g