

# PUFAS MC Rauhfaser KRAFT-KLEISTER spezial

## Hochwertiger Methylcellulosekleister mit hoher Naßfestigkeit

**Anwendungsbereich:** *PUFAS MC Rauhfaser KRAFT-KLEISTER* eignet sich zum Verkleben aller handelsüblichen Tapeten wie Papiertapeten, Vinyltapeten, Prägetapeten usw.. Durch die ausgeprägte Naßfestigkeit ist *PUFAS MC Rauhfaser KRAFT-KLEISTER* hervorragend für überstreichbare Strukturtapeten und Rauhfaser-tapeten einsetzbar.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Methylcellulose, Kunstharzpulver
Schüttgewicht:	0,55 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	nach 10 - 15 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	150 - 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Alte schlecht haftende Tapeten sowie Leimfarben mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse und Löcher mit *PUFAS Füllspachtel innen* oder *pufamur Super-Haftspachtel ausbessern*. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbereiten. Wasserlösliche Verunreinigungen im Untergrund, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden. Um einen späteren Tapetenwechsel zu erleichtern, ist es insbesondere bei abwaschbaren Tapeten empfehlenswert, den Untergrund mit *PUFAS Tapeten-Wechselgrund* zu grundieren.

**Verarbeitung:** *PUFAS MC Rauhfaser KRAFT-KLEISTER* unter kräftigem Rühren in sauberes, kaltes Wasser einstreuen (s. Tabelle) und kurze Zeit weiterrühren. Nach 10 - 15 Minuten nochmals kräftig durchrühren. Den Kleister mit Bürste oder Tapeziergerät auf die Tapete auftragen, die Tapetenbahnen zusammenlegen und nach ausreichender Weichzeit verkleben. Ein Überstreichen der verklebten Tapete darf erst nach vollständiger Trocknung des Kleisters erfolgen. Gebrauchsanweisung der Tapetenhersteller beachten. Zur Erhöhung der Klebkraft bei schweren Spezialtapeten kann eine 750-g-Dose *PUFAS Wandbelags- und Bordürenkleber* pro 200-g-Päckchen *PUFAS MC Rauhfaser KRAFT-KLEISTER* zugesetzt werden.  
*PUFAS MC Rauhfaser KRAFT-KLEISTER* ist kalk- und zementbeständig. Nicht unter +5° Celsius Objekt- und Raumtemperatur verarbeiten. Arbeitsgeräte nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 200-g-Paket	200-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 40	8 l	60 - 80 m <sup>2</sup>
Rauhfaser	1 : 20	4 l	20 - 25 m <sup>2</sup>
Strukturtapete	1 : 20	4 l	20 - 25 m <sup>2</sup>
Tapeziergeräte	1 : 22,5	4,5 l	25 - 30 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern.

**Artikel-Nr.:** 048

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 200 g  
 Faltschachtel à 500 g