

## extra Tapetenkleister, Normal

**Anwendungsbereich:** *extra Tapetenkleister* eignet sich zum Verkleben von leichten bis schweren Papiertapeten.

**Technische Daten:**

Rohstoffbasis:	Carboxymethylcellulose, Stärkeether
Schüttgewicht:	ca. 0,40 g/cm <sup>3</sup>
pH-Wert:	ca. 8
Löslichkeit:	in 30 Minuten gebrauchsfertig
Verbrauch:	ca. 200 ml/m <sup>2</sup>

**Untergrundvorbereitung:** Der Untergrund muß trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Fett usw.) sein. Alte, schlecht haftende Tapeten und Anstriche mit *PUFAS Tapetenablöser* entfernen. Risse, Löcher und Unebenheiten mit *pufamur Super-Haftspachtel* oder *PUFAS Füllspachtel innen* ausbessern. Stark saugende, sandende und kreidende Untergründe mit *PUFAS Tiefengrund LF* vorbereiten. Farbliche Verunreinigungen, die beim Tapezieren durchschlagen könnten, sollten mit *PUFAS Flecken-Decker* isoliert werden. Bei stark durchscheinenden Tapeten und kontrastreichen Untergründen empfehlen wir einen Voranstrich mit *PUFAS Tapetengrund weiß*.

**Verarbeitung:** *extra Tapetenkleister* unter kräftigem Rühren in kaltes, sauberes Wasser einstreuen und kurze Zeititerrühren. Nach ca. 30 Minuten nochmals kräftig durchschlagen. Die Tapeten mit *extra Tapetenkleister* gleichmäßig einstreichen, zusammenlegen und einweichen lassen. Nach entsprechender Weichzeit die Tapeten verkleben. Die Verarbeitungshinweise der Tapetenhersteller beachten. Kleisterreste mit einem feuchten Tuch entfernen. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

**Ansatzverhältnis:**

für	Ansatz	Wassermenge pro 125-g-Paket	125-g-Paket reicht für
Vorkleistern	1 : 80	10 l	60 - 80 m <sup>2</sup>
leichte Tapeten	1 : 52	6,5 l	35 m <sup>2</sup>
schwere Tapeten	1 : 48	6 l	30 m <sup>2</sup>

**Lagerung:** Kühl und trocken lagern!

**Artikel-Nr.:** 056

**Gebindegrößen:** Faltschachtel à 125 g